

دارى جلو

مسحوق فائق الجودة للصق البورسلين والرخام.

وصف المنتج:

- مركب من الأسمنت المعالج كيميائياً ومواد بوليمرية منتقاه ذات قوة إلتصاق عالية ومواد مالئة خاصة ويخلط بالماء فقط لعمل مونة للصق.
- دارى جلو يوفى:
- المواصفات القياسية الأوروبية الموحدة EN 12004-1 Type C2 والخصائص الخاصة (S2), (E), (T).
- المنتج مطابق للمواصفة القياسية المصرية م.ق.م. ١١٨٠٤.
- المنتج مطابق للمواصفات الفنية للمصنع رقم CMBI 1215.

مجال الاستعمال:

- مونه فائقة الجودة للصق بلاط القيشانى والسيراميك والموزاييك والبورسلين ولتثبيت وحدات الألواح الرغوية والصوف الزجاجى ووحدات البياض على الأسطح الخرسانية والبياض الأسمنتى.
- يمكن أيضاً أستعماله كمونة تثبيت الوحدات الخرسانية الخفيفة والطوب الخفيف بجميع أنواعه.
- مناسب للاستعمال الداخلى والخارجى للأرضيات والحوائط.
- يستخدم فى حمامات السباحة وخزانات المياه والمطابخ والحمامات.

ملحوظة:

- يمكن أستخدام دارى جلو فى لصق أنواع أخرى من البلاط مثل الأحجار الطبيعية والاصطناعية (الرخام) حسب ماتنص عليه المواصفات القياسية م.ق.م. ١١٨٠٤ والمواصفة EN 12004-1 بعد عمل تصميم يتوافق مع مقاسات وسلك ووزن هذه البلاطات والتي تستلزم فى بعض الأستعمالات مثل تكسيات الرخام للواجهات استعمال وسائل تثبيت ميكانيكى.

المميزات:

- مقاومة إلتصاق الشد لا تقل عن ضعف مقاومة إلتصاق الشد للنوع العادى C1.
- جاهز للأستعمال لا يتطلب سوى الخلط بالماء.
- سرعة ونظافة وموثوقية وتوفير فى تكلفة إنجاز العمل بسبب صغر سمك المونة اللاصقة.
- طبقة لاصقة عازلة مقاومة لكيميائيات التنظيف العادية مع مقاومة الحرارة.
- يصلح للصق بلاطات السيراميك ذات الأحجام الكبيرة.

يتبع

**دارى جلو
(تابع)**

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

اللون:	رمادى - أبيض
الكثافة (كجم/لتر):	١.٧٥ ± ٠.٠٢
الكثافة (مونه جافة) (كجم/لتر):	١.٠٢ ± ٠.٠٢
زمن الجفاف الابتدائى:	٤ - ٦ ساعة
زمن الجفاف النهائى للأحمال الخفيفة:	٢٤ ساعة
زمن الصلادة النهائية للأحمال الكاملة:	٧ يوم
مقاومة الالتصاق بالشد EN 12004-1 Type C2:	أكثر ١٠ كجم/سم ^٢
محتوى المواد العضوية المتطايرة (VOC):	٠.٣٦ %
معدل الاستهلاك (النظري):	٣٠٥ - ٢٠٥ كجم/م ^٢
(على أسطح تامة الاستواء)	لوحات البوليسترين ١٠٥ - ٢٠٥ كجم/م ^٢

طريقة الاستعمال:

- تنظيف الأسطح من الأتربة والأملاح والزيوت ومواد الدهانات الجيرية والقابلة للإزالة بالماء.
- فى حالة الحوائط ذات القابلية العالية لامتصاص الماء (مثل حوائط الخرسانة المسامية الخفيفة) يجب دهان وجه تحضيرى من محلول دارى جلو (المخفف بالماء بنسبة حوالى ١ : ١).
- يخلط مسحوق دارى جلو جيداً مع حوالى ٢٠ - ٢٥ % من الماء النظيف (حوالى ٥ - ٦ لتر ماء لكل ٢٥ كجم دارى جلو) بحيث تكون المونة الناتجة ذات درجة تشغيل كافية تمكن من عدم سقوطها من الطالوش أثناء الاستعمال.
- يمكن استعمال المونة لمدة ٣ إلى ٤ ساعات بعد خلطها ولا تستعمل بواقى عند بدء تصلبها.
- تفرد مونة دارى جلو بسكين معجون مشرشرة مع الضغط جيداً على المونة أثناء عملية الفرد.
- ويسبب التماسك السريع بين المونة والأسطح سهولة وسرعة وإنجاز العمل وعموماً يمكن ضبط وضع البلاط فوق المونة خلال نصف ساعة إلى ساعة على الأكثر من فرد المونة على الأسطح حسب الظروف الجوية ودرجة الحرارة وقت التشغيل.
- يتم تنظيف المعدات المستعملة بالماء بعد إتمام عملية التشغيل مباشرة.

يتبع

**دارى جلو
(تابع)****أحتياطات الأمان:**

- نظراً لارتفاع قلووية الأسمنت فإنه يؤثر على الأشخاص ذوى البشرة الحساسة لذا:

- يجب إرتداء القفازات والافرول والنظارة الواقية أثناء المناولة والتطبيق.
- فى حالة التلامس يتم الشطف بكمية وفيرة من المياه.
- غسل الأيدى بالماء والصابون بعد نهو العمل.

التخزين والصلاحيه: لمدة ١٢ شهر فى ظروف التخزين الجافة.

العبوات: ٢٥ كجم.